



# 鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料领军企业

## H100 常规系列

### 【导热硅胶垫片】规格书



-产品图-

#### 应用特点：

- 柔软，可压缩性好
- 热阻抗较小
- 表面自带粘性
- 防火性能高
- 低压力下应用
- 很好的电绝缘性能和耐温性能

#### 应用领域推荐：

- 芯片与散热模块之间
- 光电行业
- 网通产品
- 汽车电子
- 可穿戴设备

该系列产品符合RoHS、HSF、卤素管控标准。

#### 储存条件：阴暗处储存

储存温度：≤30°C

储存湿度：≤70%

堆放高度不超过7层，而且总高度不超过1M

#### 保质期：

在储存条件下：二年

不符合储存条件下：六个月

鸿富诚 H100 导热硅胶垫片，是一款柔软性好，压缩应力低的热界面材料。产品具有很好的电气绝缘特性及耐温性能，并具有高拉伸及高撕裂强度。产品自然粘性和防火性能高，能够很好地填充间隙，实现发热部件到散热部件之间的热传递。产品极具工艺性和使用性，是一种极佳的导热填充材料，被广泛应用于新能源产品中。

#### 产品性能

NO.	参 数	单 位	测试方法
颜 色	灰白色	---	目视
厚 度	0.2~18	mm	ASTM D 374
硬 度	8~60(±5)	Shore C	ASTM D 2240
密 度	2.35±0.5	g/cc	ASTM D 792
拉伸强度	≥0.3	Mpa	ASTM D 412
延 伸 率	≥80	%	ASTM D 412
压 缩 比	≥25 (@50psi)	%	ASTM D 695
阻燃等级	V-0,5V	---	UL-94
使用温度	-50~180	°C	IEC 60068-2-14

#### 热学特性

导热系数	1.0±0.2	W/m·K	ASTM D 5470
热 阻	≤2.0 (@20Psi/1mm)	°Cin <sup>2</sup> /W	ASTM D 5470

#### 电学特性

击穿电压	≥8	KV/mm	ASTM D 149
体积电阻率	≥10 <sup>8</sup>	Ω·cm	ASTM D 257
介电常数	≥2	@1MHz	ASTM D 150
介质损耗	≤0.1	@1MHz	ASTM D 150

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权

